



برگه آنالیز محصول

Product Name

سدیم اسید پیروفسفات

عنوان آزمایش	نتیجه آزمایش	واحد	حدود قابل قبول	روش آزمون
ارسینک برحسب AS	0.05	ppm	حداکثر 3	16454
فلزات سنگین برحسب سرب	4.63	ppm	حداکثر 10	16454
خلوص برحسب P_2O_5	62.802	درصد	-	7898
فلوراید	0.0012	درصد	حداکثر 0.005	2351
pH (5 درصد)	8	-	-	دستورالعمل آزمایشگاه
مواد نامحلول	0.011	درصد	حداکثر 0.1	3571

بالتر از سه راه طالقانی- بین کوچه سلطانی و نیرو - پلاک ۳۷۳ - طبقه سوم

Website: <https://shimistore.com>

Email: Info@shimistore.com

021-77677561